HYDROFUGE DE SURFACE

SPECIAL TERRASSES

BCB 138



Action Principale

IMPERMEABILISATION DES TERRASSES EN TERRE CUITE PIERRES NATURELLES OU RECONSTITUEES UTILISABLE EN FACADE

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 80 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z

Propriétés

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 est un hydrofuge de surface silane-siloxane en phase aqueuse. Il pénètre dans les supports pour se lier chimiquement à eux et les hydrofuger de manière durable. L'effet perlant apparaît rapidement sur les surfaces traitées.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 augmente la durée de vie des matériaux. Il assure une bonne protection contre les moisissures, les efflorescences et la formation de salpêtre.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 est non filmogène, il laisse respirer les matériaux.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 assure une protection à long terme grâce à une pénétration en profondeur, une résistance aux UV et à la pluie battante.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 est perméable à la vapeur d'eau.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées, sauf sur les supports de teintes plus foncés, il peut accentuer légèrement les couleurs.

Applications

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 est un hydrofuge d'imprégnation destiné aux surfaces horizontales poreuses ou peu poreuses, utilisé pour la protection contre les infiltrations d'eau, l'humidité et les moisissures.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 est également utilisable en façade sur enduit neuf ou ancien, briquette de parement, pierre naturelle ou pierre reconstituée.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 s'applique sur les terrasses en terre cuite, travertin, pierre naturelle et pierre reconstituée. L'équipement et les surfaces aspergées accidentellement peuvent être nettoyés immédiatement à l'eau savonneuse pour éviter d'éventuelles tâches.

Mode d'emploi

Les surfaces à protéger doivent être propres et exemptes de laitance, de contamination et de revêtements hydrofuges antérieurs qui pourraient nuire à l'uniformité de l'absorption ou entrainer des tâches blanchâtres. Un nettoyage et une décontamination avec notre DEMOUSSANT BCB 145 peut être nécessaire pour obtenir l'état de surface désiré. Eliminer à la brosse les efflorescences et les parties friables.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 s'applique à la brosse ou en pulvérisation en couches croisées en s'assurant d'une répartition uniforme du produit. Appliquer jusqu'à saturation à une distance maximale du support de 20 cm. L'usage d'un pulvérisateur basse pression est recommandé.

Méthodes d'application	Consommation	Températures	Temps de contact
Pulvérisateur à pression préalable	1 litre pour 3 à 8 m² en fonction de la porosité des supports	Entre 5°C et 30°C	24 heures sans pluie

Précautions d'emploi

Avant l'application, procéder à un essai sur une petite partie de la surface à traiter afin de s'assurer que les résultats et consommations attendus sont obtenus.

Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré.

Nettoyage du matériel : à l'eau savonneuse avant séchage.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 n'est pas toxique, il est toutefois recommandé de porter gants et lunettes lors de l'application.

Informations spécifiques

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 assure une protection à long terme grâce à une pénétration en profondeur, une résistance aux UV et à la pluie.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 est perméable à la vapeur d'eau.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 est prêt à l'emploi et facile à appliquer, l'absence de dilution est le gage d'une constance de qualité.

HYDROFUGE DE SURFACE SPECIAL TERRASSES BCB 138 risque de laisser en séchant, des résidus visibles sur des matériaux non poreux tels que le verre, le métal et les surfaces peintes. La pellicule polymérisée peut être enlevée par grattage à l'aide d'une lame métallique. Prendre soin de protéger les végétaux contre les projections accidentelles.

Conditionnement 5L, 10L, 30L, 60L, 220L, 1000L

Date : le 21/02/2017

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 80 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z