BIOCHIM INDUSTRIE

HYDROFUGE DE SURFACE

Phase Aqueuse

BCB 140



Action Principale

IMPERMEABILISATION ET MINERALISATION DES FAÇADES EN PIERRES NATURELLES, RECONSTITUEES OU ENDUITES.

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 100 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669

Propriétés

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 est un hydrofuge de surface sans silicone en phase aqueuse. Conçu pour la protection, l'imperméabilisation et le renforcement des façades de teintes claires (faire des essais de convenance sur les enduits de teintes foncés, risque d'apparition de traces blanches).

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 a une double action, imperméabilisant et durcisseur des matériaux poreux ou friables, qui permet de réduire grandement les méfaits du gel, de rendre les eaux pluviales sont moins pénétrantes, ce qui empêche le développement des microorganismes.

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 augmente la durée de vie des matériaux.

Il assure une bonne protection contre les moisissures, les efflorescences et la formation de salpêtre.

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 laisse respirer les matériaux il est perméable à la vapeur d'eau. Non filmogène.

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées.

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 assure une protection à long terme grâce à une pénétration en profondeur, une résistance aux UV et à la pluie battante.

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 L'effet perlant apparaît rapidement sur les surfaces traitées. Traitement de très longue longévité.

Applications

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 est un hydrofuge d'imprégnation destiné aux surfaces verticales enduites ou en pierres naturelles poreuses ou peu poreuses, utilisé pour la protection des constructions contre les infiltrations d'eau, l'humidité et les moisissures. Utilisable sur supports anciens ou neufs (pour les enduits de façade neufs respecter un temps de séchage de 28 jours avant application).

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 s'applique sur tous les supports usuels du bâtiment : bétons, enduits, plâtres, tuiles, adobes, briques de parement, pierres naturelles et pierres reconstituées.

Mode d'emploi

Les surfaces à protéger doivent être propres et exemptes de laitance, de contamination et de revêtements hydrofuges antérieurs qui pourraient nuire à l'uniformité de l'absorption ou entrainer des tâches blanchâtres. Un nettoyage et une décontamination avec notre décontaminant BCB 145 peut être nécessaire pour obtenir l'état de surface désiré.

Eliminer à la brosse les efflorescences et les parties friables.

La température du support, de l'air ambiant et du produit doit être comprise entre +10°C et +35°C pendant l'application. Avant l'application, procéder à un essai sur une petite partie de la surface à traiter afin de s'assurer que les résultats et consommations attendus sont obtenus.

La consommation est variable en fonction des supports, généralement il faut compter entre 200 et 250 ML au mètre carré.

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 s'applique sur support sec ou légèrement humide, à la brosse, au rouleau ou en pulvérisation de bas en haut ou en couches croisées frais sur frais en s'assurant d'une répartition uniforme du produit. Appliquer jusqu'à saturation à une distance maximale du support de 20 cm. L'usage d'un pulvérisateur basse pression est recommandé.

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 est prêt à l'emploi et facile à appliquer, l'absence de dilution est le gage d'une constance de qualité.

Méthodes d'application	Consommation	Températures	Temps de contact
Pulvérisateur à pression préalable	1 litre pour 4 à 5 m² suivant porosité	Entre 10°C et 35°C	24 heures sans pluie

Précautions d'emploi

ATTENTION !!! PRENDRE IMPERATIVEMENT SOIN DE PROTEGER TOUTES LES SURFACES NE DEVANT PAS ETRE TRAITEE, RISQUE DE TACHES BLANCHES IRREVERSIBLE. EN CAS DE PROJECTION ACCIDENTELLE RINCER A L'EAU IMMEDIATEMENT

L'équipement et les surfaces aspergées accidentellement peuvent être nettoyés immédiatement à l'eau savonneuse pour éviter d'éventuelles tâches.

HYDROFUGE DE SURFACE BCB 140 risque de laisser en séchant, des résidus visibles sur des matériaux non poreux tels que le verre, le métal et les surfaces peintes. Prendre soin de protéger les végétaux contre les projections accidentelles.

Dilution : Produit à utiliser à l'état pur. Ne pas diluer.

Temps de séchage : 24 heures sans pluie.

Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré.

Nettoyage du matériel : à l'eau savonneuse avant séchage.

Informations spécifiques

Conditionnement 4X5L, 20L, 220L, 1000L

Date : le 25/03/2021

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com

Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr

SARL au capital de 100 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669