BIOCHIM INDUSTRIE

Fiche Technique

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT

BCB 143



Action Principale

REMINERALISATION ET IMPERMEABILISATION DES FAÇADES EN PIERRES

Propriétés

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 80 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 est un durcisseur des matériaux, friables, évitant ainsi les méfaits du gel. Il redonne du calcin au support, l'imperméabilisation se trouve ainsi renforcée et les eaux pluviales sont moins pénétrantes.

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 lutte efficacement contre la maladie des pierres tendres, il a une action fongicide et bactéricide.

Il enrichit superficiellement les supports, échange gazeux conservé.

Traitement à grande longévité.

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 peut être appliqué sur toutes les pierres calcaires tendres de dureté AFNOR 1, 2, 3.

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 augmente la durée de vie des matériaux. Il assure une bonne protection contre les moisissures, les efflorescences et la formation de salpêtre.

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 laisse respirer les matériaux

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées. MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 assure une protection à long terme grâce à une pénétration en profondeur, une résistance aux UV et à la pluie battante. MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 est prêt à l'emploi et facile à appliquer, l'absence de dilution est le gage d'une constance de qualité.

Applications

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 est utilisé principalement en rénovation, conservation et minéralisation des bâtiments anciens en pierres calcaires tendres, plâtre, chaux, torchis, terre cuite, etc...

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 s'applique sur tous les supports usuels du bâtiment : pierres de parement, pierres naturelles, adobes.

Prendre soin de protéger les végétaux contre les projections accidentelles.

Mode d'emploi

Les surfaces à traiter doivent être propres et exemptes de laitance, de contamination et de revêtements hydrofuges antérieurs qui pourraient nuire à l'uniformité de l'absorption ou entrainer des taches blanchâtres. Un nettoyage et une décontamination avec notre DEMOUSSANT BCB 145 peut être nécessaire pour obtenir l'état de surface désiré.

Eliminer à la brosse les efflorescences et les parties friables.

La température du support, de l'air ambiant et du produit doit être comprise entre +10°C et +35°C pendant l'application. Avant l'application, procéder à un essai sur une petite partie de la surface à traiter afin de s'assurer que les résultats et consommations attendus sont obtenus.

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 s'applique

- à la brosse pour une bonne pénétration du produit, il est conseillé une application en couches croisées à refus, en une seule fois, du bas vers le haut.
- en pulvérisation de bas en haut ou en couches croisées en s'assurant d'une répartition uniforme du produit. Appliquer jusqu'à saturation à une distance maximale du support de 20 cm. L'usage d'un pulvérisateur basse pression est recommandé.

Précautions d'emploi

Dilution : Produit à utiliser à l'état pur. Ne pas diluer.

Temps de séchage : 24 heures sans pluie.

Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré.

Nettoyage du matériel : à l'eau savonneuse avant séchage.

MINERALISATEUR IMPERMEABILISANT BCB 143 n'est pas toxique, il est toutefois recommandé de porter gants et lunettes lors de l'application.

Informations spécifiques

Méthode d'application	Consommation	Température	Temps de contact
Pulvérisateur à pression préalable, brosse ou rouleau	1 litre pour 2 à 10 m² suivant porosité	Entre 5°C et 30°C	24 heures sans pluie

Conditionnement 5L, 10L, 30L, 60L, 220L, 1000L

Date : le 16/10/2017

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.